

Graisse multiusage lithium/calcium et propriétés extrême-pression.

1 Application

- MULTI est une graisse multiusages spécialement formulée pour la lubrification de roulements à aiguilles, à rouleaux, de paliers lisses, de roulements de roues, de joints standards, de châssis et d'équipements, soumis à des chocs et des vibrations.
- Applications possibles dans les transports, l'agriculture, le TP, les véhicules tout terrain, avec présence ou non d'eau et de poussière.
- MULTI est également appropriée à toute application industrielle où une graisse extrême-pression de grade NLGI 2 est exigée
- Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d'autres polluants. Utiliser de préférence un système de pompe pneumatique ou par cartouche pour le graissage

2 Spécifications

Spécifications

ISO 6743-9: L-XBCEB 2

DIN 51 502: KP2K -25

3 Performance et bénéfices clients

Tenue en service du film lubrifiant

- Le caractère multiusages de MULTI couvre une large gamme d'application et permet de rationaliser les stocks et simplifier les opérations de maintenance, en remplaçant de nombreuses graisses.
- Très bonne tenue du film lubrifiant en service qui permet de réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt.

Miscibilité, Stabilité mécanique

- Miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels.
- Très bonne stabilité mécanique évitant toute éjection, et perte de consistance en service.

Stabilité thermique

Aucune substance nocive

- Excellent pouvoir adhésif sur les métaux.
- Bonne stabilité thermique, très bonne résistance aux variations de température.
- MULTI ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou pour l'environnement.

4 Performances et caractéristiques chimiques

	METHOD	UNITS	VALUE
Epaississant		-	Lithium/Calcium
Grade NLGI	ASTM D 217/ DIN 51 818	-	2
Couleur	Visuelle	-	Marron
Apparence	Visuelle	-	Lisse
Plage d'utilisation de température	-	°C	-25 to 120
Penetration à 25°C	ASTM D 217/ DIN 51 818	0,1 mm	265-295
4 billes soudure	DIN 51 350-4	daN	260-280
Performance antirouille SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	Rating	0-0
Point de goutte	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>185
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm²/s	150

* Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif..

5 Santé, Sécurité et Environnement

Basé sur les informations toxicologiques disponibles, le produit ne devrait pas avoir d'impact sur la santé, dans le cas où il est utilisé dans les conditions appropriées et selon les recommandations disponibles dans la Fiches de sécurité. Celle-ci est disponible via votre fournisseur local ou sur le site www.quickfds.fr.

Ne pas utiliser ce produit pour des applications non recommandées.

